

moduleo^{ivc} Impress Click

Design Floors



TF20141203




PRODUCT INFORMATION INFORMATION PRODUIT PRODUKTDATEN PRODUCTINFORMATIE INFORMACION PRODUCTO Информация о продукте		
Level of use Classe d'usage Einstufung Gebruiksklasse Clase de uso Класс использования	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness Epaisseur totale Gesamtstärke Totale dikte Espesor total Общая толщина	EN ISO 24346	4,5 mm (180 mils)
Wear layer Couche d'usure Nutzschrift Slijtlaag Capa de uso Защитный слой	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Wear layer PUR treatment Traitement polyurethane Oberflächenvergütung PUR slijtlaag behandeling Capa de poliuretano Защитный слой из полиуретана		Protectonite®
Total weight g/m ² Poids total g/m ² Flächengewicht g/m ² Totaal gewicht g/m ² Peso total g/m ² Общий вес, г/м ²	EN ISO 23997	7,681
Embossed in register Grainage en rapport Synchronprägung Register embossing Relieve sincronizado тиснение в регистре		

SIZE & PACKING DIMENSIONS & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG FORMAAT & VERPAKKING DIMENSIONES Y EMBALAJE РАЗМЕР И УПАКОВКА		
Planks Lames Dielen Planken Lamas Планка	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm (7,52" x 51,81")
Box planks Boite de lames Ein Karton Dielen Doos planken Caja con lamas Коробка с планками	7 pcs/box	1,76 m ² /box (18,94 ft ² /box)

TEST RESULTS PERFORMANCES TECHNIQUES TESTERGEBNISSE TESTRESULTATEN RESULTADOS PRUEBAS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		
Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse Resistencia al fuego Воспламеняемость	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance Résistance aux rayures Verschleißverhalten Kravsttheid Resistencia a las rayas Устойчивость к царапинам	EN 660-2	Class T
Squareness & straightness Rectitude des arêtes et de l'équerrage Maßstabilität Rechtheid & rechthoekigheid Rectitud & perpendicularidad Прямоугольность & Прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance Glissance Rutschhemmung Antislip Antideslizamiento Устойчивость к скольжению	EN 13893	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschsicherheit Slipweerstand Resistencia al deslizamiento Ограничение скольжения	DIN 51130	R10
Residual indentation Poinçonnement rémanent Resteindruckverhalten Restindruk Indentación residual Остаточная деформация	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10mm Average result measured: 0,03mm
Furniture leg resistance Résistance au pied de meuble Möbelschubtest Meubelpoottest Prueba con pata de mueble Выдержка давления ножек мебели	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling Incurvation Schüsselung Krulling Curvatura Закручивание	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance Résistance électrique Elektrischer Leitwiderstand Electrische weerstand Resistencia eléctrica Электрическое сопротивление	EN ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Estabilidad dimensional Стабильность размеров	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Heat insulation Isolation thermique Wärmeleitfähigkeit Thermische isolatie Aislamiento térmico Теплоизоляция	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R Résistance thermique R Wärmedurchlasswiderstand R Warmtedoorlaatweerstand R Resistencia térmica R Тепловое сопротивление R	EN ISO 12664	0,0159 m ² /KW
Electrostatic performance Accumulation de charges électrostatiques Antistatik Electrostatische propensiteit Resistencia electrostática Электростатическое свойство	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group Classe formaldéhyde Formaldehyd Klassifizierung Formaldehydeklasse Clase formaldehido Формальдегидная группа	EN 717-1	E1
Acoustic insulation Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß Kontaktgeklüdisolatie Aislamiento acústico Звукоизоляция	EN 140-8	4 dB
Castor chair resistance Résistance aux chaises à roulettes Stuhlrollenbeanspruchung Bestand tegen stoelwielen Resistencia a ruedas de sillas Выдержка кол	EN 425	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Vlekbestendigheid Resistencia a manchas Стойкость к травлению	EN ISO 26987	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed Muy bien Очень хорошая
Light fastness Résistance à la lumière Lichtechtheid Lichtechtheid Resistencia a luz Светостойкость	ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating Chauffage par le sol Fußbodenheizung Vloerverwarming Calefacción por el suelo Плы с подогревом	EN 12524	Suitable, max 27°C Adapté, max 27°C Geeignet, max 27°C Geschikt, max 27°C Apto, max 27°C Совместим при макс. +27° C
Warranty (year) Garantie (ans) Garantie (Jahre) Garantie (jaar) Años de garantía Гарантия (лет)		20 Residential 10 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik. | En caso de uso normal, la garantía cubre defectos de fabricación y desgaste prematuro. | Гарантия покрывает производственный брак и преждевременное изнашивание при эксплуатации в нормальных условиях.



a division of **ivc** group

Nijverheidslaan 29 • 8580 Avelgem • Belgium
T +32 (0)56 653 211 • F +32 (0)56 653 229
info@moduleo.com • www.moduleo.com