

PARADOR

Laminaat Trendtime 1

Productgegevens		Toleranties (EN 13329)	
Formaat	1285 x 158 x 8 mm	Rechthoekigheid van een element ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Verpakkingseenheid	Pak: 10 panelen / 2,03 m ² / 15,55 kg Pallet: 45 pakken / 91,364 m ² / 714,5 kg	Destinatie van de kanten-rechtheid ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaarden)		Breedteverschil van de stroken	± 2 mm
Huishoudelijk gebruik	Lifetime	Hoogteverschil	(gemiddeld $\leq 0,10$ mm) (gemiddeld $\leq 0,05$ mm)
Commerci�el gebruik	10 jaar		(max. $\leq 0,15$ mm) (max. $\leq 0,10$ mm)
Opmerkingen	- Niet geschikt voor een verlijmd installatie - Onderhoud volgens handleiding - Technische veranderingen voorbehouden	Open naden tussen panelen	(gemiddeld $\leq 0,15$ mm) (gemiddeld $\leq 0,05$ mm)
			(max. $\leq 0,20$ mm) (max. $\leq 0,10$ mm)
		Vlakheid van het element	fw, concave $\leq 0,15$ % fw, convexe $\leq 0,20$ %
			fl, concave $\leq 0,50$ % fl, convexe $\leq 1,00$ %



Classificatie productgegevens

	Methode	Beoordeling
Gebruiksklasse 23 geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik	EN 13329	Gang, woonkamer, werkkamer
Gebruiksklasse 32 geschikt voor gemiddeld commerci�el gebruik	EN 13329	Kantoor, winkel, horeca
Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)
Impactweerstand (kleine bal)	EN 17368	≥ 35 mm
Impactweerstand (grote bal)	EN 13329, aanhang H	≥ 750 mm
Brandklassering	EN 13501-1	C _f s1
Slip weerstand	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
Vlekkenveiligheid	EN 438-2	Groep 1+2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5
Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4
UV lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2	Schaal grijs: Klasse ≥ 4
Belasting door bureaustoelen	EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
Electrostatische verhouding	EN 1815	≤ 2 kV
Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m ² *K/W
Verplaatsing meubelpoten	EN ISO 16581	Typ 0, geen zichtbare verandering
Afdruk naar constante belasting	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
Sterkte verbinding	ISO 24334	> 1 kN/m (lange kant) > 2 kN/m (korte kant)
Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
Dimensionele stabiliteit	EN 13329, aanhang C	$\leq 0,9$ mm
Maximale vocht-dikte swelling	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
Afhaalstevigheid	EN 13329, aanhang D	$\geq 1,8$ N/mm ²
Krasweerstand	EN 438	Klasse 4
Anti-slip (schuine vlakke)	DIN 51130	Rustieke structuur: - / Ander: R9
Afvoer		EAC categorie 20 01 38
Geschikt voor vochtige ruimtes: "De waterbestendige structuur maakt het gebruik in vochtige ruimtes mogelijk (tot 1 uur bescherming tegen stilstaand water. Gelieve de installatie-instructies te volgen).		

Wijziging door:	QMB Parador	File:	PA_TDS_Laminaat_Trendtime-1_NL_20211101
Datum:	01.01.2014	Meest actuele versie zie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			01.11.2021