

Productgegevens		Toleranties (EN 13329)		
Formaat	1285 x 400 x 8 mm	Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20mm)	≤ 0,10mm	
Verpakkingseenheid	Pak: 5 panelen / 2,57 m² / 18,93 kg	Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m	
	Pallet: 28 pakken / 71,96 m² / 545 kg	Breedteverschil van de stroken	± 2 mm	
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaarden)	Lifetime 5 jaar	Hoogteverschil	(gemiddeld ≤ 0,10 mm)	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
			(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Huishoudelijk gebruik		Open naden tussen panelen	(gemiddeld ≤ 0,15 mm)	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
Commerciële gebruik			(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Opmerkingen	- Niet geschikt voor een verlijmd installatie - Onderhoud volgens handleiding - Technische veranderingen voorbehouden	Vlakheid van het element	fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 %	
			fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %	



EN 14041:2004/A1:2006



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



www.blauer-engel.de/L0176



TESTED PRODUCT
ID 1112 - 12656 - 001



floor score



Quality
Prediction
Controlled
Functionality



www.buv.com
ID 3000097015



PEFC®
PEFC-C04-11-0597



THIRD PARTY VERIFIED
EPD
153 141256 enb-EN 15904
Institut Bauen
und Umwelt e.V.



Classificatie productgegevens		Methode	Beoordeling
	Gebruiksklasse 23 geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik	EN 13329	Gang, woonkamer, werkkamer
	Gebruiksklasse 32 geschikt voor gemiddeld commercieel gebruik	EN 13329	Kantoor, winkel, horeca
	Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)
	Impactweerstand (kleine / grote bal)	EN 13329, aanhang H	$\geq 12\text{ N} / \geq 750\text{mm}$
	Brandklassering	EN 13501-1	C _{s1} s1
	Slip weerstand	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1+2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5
	Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2	Schaal grijs: Klasse ≥ 4
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
	Electrostatische verhouding	EN 1815	$\leq 2\text{ kV}$
	Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m ² *K/W
	Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
	Afdruk naar constante belasting	ISO 24343-1	$\leq 0,05\text{mm}$
	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05\text{ ppm}$
	Sterkte verbinding	ISO 24334	$> 1\text{ kN/m}$ (lange kant) $> 2\text{ kN/m}$ (korte kant)
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
	Dimensionele stabiliteit	EN 13329, aanhang C	$\leq 0,9\text{mm}$
	Maximale vocht-dikte zwelling	ISO 24336 ($\leq 18\%$)	$\leq 12\%$
	Afhaalstevigheid	EN 13329, aanhang D	$\geq 1,8\text{ N/mm}^2$
	Krasweerstand	EN 438	Klasse 4
	Anti-slip (schuine vlakke)	DIN 51130	Afhankelijk van de structuur: -/R 9/R10
	Afvoer		EAC categorie 20 01 38
	Aqua Proof maakt gebruik in vochtige ruimtes mogelijk, met een bescherming tot ca. 1 uur bij staand water (graag de leginstructies in acht nemen).		

Wijziging door:	QMB Parador	File:	20190701_PA_TDS_Laminat_Trendtime-4_NL
Datum:	01.01.2014	Meest actuele versie zie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			01.07.2019